

<p>         . . . <b>FLAWSAND</b>          . . .          . . .          . . . Bestrating inevenen met Flawsand.          . . . Gewassen meervoudig gebroken zandsplit 0-2mm          . . . type FK20-KO, ca. 4 kg/m<sup>2</sup>          . . . Voorzien van hydrofiele zelfhechtende          . . . basaltvezels van 6 µm dikte, type 9R2          . . . Soortelijk gewicht : 1400 kg/m<sup>3</sup>          . . . Initiële waterabsorptie flawsand: &gt; 5 ml/kg/sec          . . . Initiële wateropname flawsandvoeg straatwerk: 700          . . . ml/m<sup>2</sup>          . . . Tijd waterabsorptie flawsandvoeg tot verzadiging:          . . . &lt; 120 sec          . . . Sequentiële waterafvoer flawsand naar straatlaag:          . . . &lt; 1,5 ml/kg/sec          . . . Leverancier Aquaflow bv          . . . Voegen tussen de stenen dienen zorgvuldig gevuld          . . . en ingeveegd te worden, overtollig Flawsand          . . . verwijderen          . . . Voegvulling straatwerk na ingebruikname          . . . controleren en waar nodig aanvullen, dit herhalen          . . . tot een stabiele voegvulling is ontstaan.          . . .       </p>	<p>         m<sup>2</sup>          kg       </p>
---	--